

DoPhalt emulsie asfalt beton



SCAN ME

Handslem voor ruwe, schrale en versleten asfalt plekken




Voordelen

- ✓ Uitstekende hechting op asfalt én beton
- ✓ Eenvoudig en koud verwerkbaar
- ✓ Bevat gezeefd granulaat
- ✓ Na ca. 30 minuten berijdbaar
- ✓ Verdichten is niet nodig
- ✓ Laagdiktes 0–15 mm
- ✓ 100% oplosmiddelvrij
- ✓ Géén primer nodig

Toepassingsgebieden

- Opvullen van dunne oppervlakkige schades
- Opvullen van ruwe, schrale, versleten en open plekken
- Egaliseren van hoogteverschillen van 0 – 15 mm
- Opvullen van scheuren en voegen
- Herstelwerkzaamheden na reparaties aan rioolputten
- Aanbrengen van kleine hellingen



DoPhalt emulsie asfalt beton

Handslem voor ruwe, schrale en versleten asfalt plekken

DoPhalt bestaat uit component A gezeefd granulaat 0/4mm en component B speciale emulsie van polymeer gemodificeerde bitumen.



1
Het gezeefde granulaat wordt in een mengcontainer gedaan, waarna de bitumenemulsie wordt toegevoegd.



2
Meng het gezeefde granulaat en het bindmiddel tot een homogene massa.



3
Verdelen met een rubberen spaan of troffel en vervolgens egaal uitstrijken.



4
Afhankelijk van het weer en de laagdikte kan het aangebrachte mengsel na ongeveer 30 minuten worden bereden.

Ter voorbereiding

De ondergrond moet schoon en vrij zijn van losse delen. Een licht (niet nat) vochtige ondergrond zorgt voor een optimale hechting. Een bodemtemperatuur van minimaal 15° C wordt aanbevolen.

Verbruik

Met 1 set DoPhalt kun je enkele m2 repareren, dit is afhankelijk van het totale steenverlies (raveling) van de te repareren schade. Bij niveau verschillen meer dan 15mm adviseren we gebruik te maken van Biobased Rephalt 0/2mm koud reparatie asfalt.

Opslag

Vorstvrij bewaren.

Productgegevens

Product	Verpakking	Per pallet
DoPhalt	Set van 2,5 kg emulsie + 12,5 kg gezeefd granulaat. Zakje versneller poeder.	32 eenheden

i
Met het zakje versnelling additief kan de reactiesnelheid bij lage temperaturen worden versneld. Tevens kan je de aangebrachte DoPhalt ermee afstrooien.

Het aangebrachte oppervlak is na minimaal 2-3 uur regenbestendig, dit is afhankelijk van de aangebrachte dikte en de omgevingstemperatuur.

Alle gebruikte gereedschappen kunnen worden gereinigd met onze Vialit bitumenreiniger.



www.vialitbenelux.eu