

Oldenzaal, 03 april 2025

**GILSOPHALT GIETASFALT ZWART 0/3MM EN ROOD 0/5MM
T.B.V. AFVULLEN SCHEUREN EN GATEN.****Algemeen:**

Gilsophalt reparatie gietasfalt wordt door opsmelten een blijvend elastische asfaltreparatie. Door het hoge (+/- 15%) gemodificeerde bindmiddelgehalte vloeit het volledig in het te repareren scheur of gat. Voor een mooi eindresultaat het gietasfalt granulaat geleidelijk met de vlam verwarmen, hierdoor zal het te repareren gat volledig worden gevuld.

**Eigenschappen:**

Gilsophalt reparatie gietasfalt bevat een speciaal gemodificeerd kleurloos bindmiddel. Dit gietasfalt bevat ongeveer 15% bindmiddel, die het asfalt een vloeibaar karakter geeft bij verwarmen.

Het te repareren scheur of gat vloeit als het ware volledig dicht. Door het vloeibare karakter is verdichten dus niet aan de orde. Het afwerken gebeurt met een houten of metalen spatel. Voor het gemak dient een metalen spatel vooraf te worden behandeld met een antikleef middel Vialit bitumenreiniger.

Het verwarmen moet geleidelijk gebeuren. Een te geforceerde verwarming met de vlam steeds op dezelfde plek kan uiteindelijk tot een donkerder bruin/rode kleur leiden. Geeft dus een iets minder mooi eindresultaat.

Vrijgave aan het verkeer kan afhankelijk van de buitentemperatuur redelijk snel gebeuren.

Emmers bij opslag beschermen tegen direct zonlicht. Liefst binnen opslaan.

Technische productgegevens:

Gilsophalt reparatie gietasfalt is verkrijgbaar in:

- Gilsophalt zwart 0/3mm 14kg emmer.
- Gilsophalt rood 0/5mm 12kg emmer.

Om 1 liter aan volume te vullen is 2 tot 2,5 kilo gietasfalt nodig.

Het gietasfalt is net zo goed recyclebaar als gewoon rood asfalt.

Houdbaarheid van het gietasfalt is onbeperkt.



Verwerking:

Schoonvegen



Gat vullen



Geleidelijk verwarmen



Glad maken,
niet verdichten.



Het te behandelen gat moet bezemschoon zijn. Overtollig vocht verwijderen met de gasbrander, ook dit geleidelijk verrichten.